

IVE Propozycja Cyklu MDF – Matt Kolor

Proces aplikacji i przygotowanie mieszanki

Etap	Czynność	Kod	Nazwa produktu	% w wg.	schnięcie	gr/m2	Informacje dodatkowa
Szlifowanie	Maszyna oscylacyjna, gradacje P 120-150-180						
1 warstwa podkładu PU (base coat)	Lakierowanie	3218	MASS FONDO C05/02	100	1 godzina w 20-25 °C	150 - 180	
		1751	FP 16 HARDENER	40			
		391	THINNER 214	20-30			
1 warstwa podkładu PU (base coat)	Lakierowanie	3218	MASS FONDO C05/02	100	8 godzin w 20-25 °C	150 - 180	
		1751	FP 16 HARDENER	40			
		391	THINNER 214	20-30			
Szlifowanie podkładu	Maszyna oscylacyjna, gradacje P 280 - 320 - 400						W przypadku wykończenia typu połysk szlifowanie należy zakończyć P 600
1 warstwa lakieru PU (top coat) matt		3512	ECOPAC AS 2000 GL 20	100	6 godzin w 20-25	150	Po 6 godz. produkt jest na tyle utwardzony, że można przy nim manipulować, przenosić czy składować. Pełne utwardzenie jest po 7 dniach.
		815	M 240 CATALIZZATORE	50			
		391	214 DILUENTE X PUR THINNER	30- 40			

Informacje: Kolory tworzymy za pomocą ECOPAC AS 2000 GL 20 i pigmentów LECHSYS WG systemu receptur (RAL, NCS, MC itp.)
W celu zwiększenia odporności MDF- u na wchłanianie wilgoci należy zastosować ISOLANTE PALISAANDRO, przed podkładem w kolorze.
Dla kolorów słabo kryjących należy zrobić dwie warstwy ECOPAC AS 2000 GL 20 tak jak w połysku.